



	Veden syrjäyttämiskyky	Suolasumu ominaisuus	Kosteus-kaappitesti	Filmin tyyppi	Filmin paksuus micronia	Sisätila-suojaus	Ulkotila-suojaus	Tuotekuvaus
<b>NORDENCUT DW 8</b>	erinomainen	10 h	60 vrk	minimaalinen	alle 1 micronia	3 kk	ei	Erinomainen veden syrjäyttämiso-minaisuus
<b>NORDENCUT RP9S</b>	hyvä	15 h	60 vrk	kevyt öljy	1 micron	12kk	ei	Kevyt korroosiosuoja sisätiloissa
<b>NORDENCUT RP 11SO</b>	hyvä	20 h	60+ vrk	öljymäinen	1-2 micronia	18 kk	3 kk	Lyhytaikainen ulkotilasuojaus
<b>NORDENCUT RP 12SO</b>	hyvä	45 h	60+ vrk	öljymäinen	2-4 micronia	18+ kk	3-6 kk	Keskipitkä ulkotilasuojaus
<b>NORDENCUT RP 15SO</b>	hyvä	60 h	60+ vrk	öljymäinen	4-6 micronia	18+ kk	12 kk	Antaa pitkän korroosiosuojan sisä- ja ulkotiloissa
<b>NORDENCUT RP 50SW</b>	ei	2000 h	60+ vrk	suojavaha	15 micronia	3 vuotta	18 kk	Vahafilmissuojaus pitkään varastointisuojaukseen

